

İSOLİON PLÂTRE DÉCORATIF

Description du produit	<ul style="list-style-type: none">› C'est un plâtre décoratif de dernière couche, à base de ciment blanc, composant unique, spécialement renforcé avec des minérales pour les surfaces de revêtement en béton, plâtre etc., renforcé de polymère, il a une haute performance et il ne donne pas lieu aux rétrécissements et aux fissurations.
Zone d'application	<ul style="list-style-type: none">› À l'intérieur et à l'extérieur,› Sur des surfaces horizontales et verticales,› Dans le revêtement de surfaces en béton et en plâtre,
Caractéristiques et Avantages	<ul style="list-style-type: none">› Haute résistance aux UV› Facile à préparer et à appliquer.› Il résiste aux chocs thermiques.› Sa résistance est haute.
Détails D'application	<ul style="list-style-type: none">› Les surfaces doivent être propres, lisses et solides, désinfecter de toutes substances adhérentes telles que poussière, huile, saleté, rouille, huile de moisissure, détergents et déchets. S'il y a une séparation (ségrégation) dans le béton, les pièces brisées et lâches doivent être jetées. Les surfaces très absorbantes et polies doivent être redoublées avec une doublure décorative
Préparation de surface	<ul style="list-style-type: none">› Le mortier de 25 kg d' ISOLION DECORATIVE LIQUIDE en forme de granule est mélangé avec 5,5- 6 litres d'eau, pour obtenir un mélange homogène sans morceau, on doit le mélanger avec un mélangeur ou une perceuse à basse vitesse. On laisse ce mélange au repos pendant 5-10 min afin de dissoudre les produits chimiques qu'il contient et à la suite on le mélange à nouveau.
Application	<ul style="list-style-type: none">› ISOLION DECORATIVE PLATRE, prêt à l'usage, doit être réparti uniformément sur la surface d'application à l'aide d'une truelle en acier. L'épaisseur de l'application doit être choisie selon la plus grosse granule. 5-10 minutes après l'application, les mouvements circulaires sont faits avec une truelle en plastique et les dessins sont donnés. Il faut s'attendre à au moins 2-3 jours pour l'application de peinture.

Avertissements et Recommandations

- › Eviter les applications inférieures à + 5 ° C et supérieures à + 30 ° C
- › N'impliqué pas poudre ou eau dans le mortier dont la période de travail est passée.
- › Ne faites pas des applications sous la lumière directe du soleil et / ou vent.
- › Éviter d'appliquer sur des surfaces qui ont été exposées au soleil pendant une longue période ou congelées ou qui risquent de geler dans les 24 heures.
- › Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact, laver abondamment à l'eau. Contactez votre établissement de santé le plus proche immédiatement.

Teknik Özellikler

Couleur	Blanc
Vision	Granule
Température du sol d'application	+5°C ile +30°C
Température ambiante au sol	+5°C ile +30°C
Proportion de mélange d'eau	25 kg için 5,5 - 6 lt.
Epaisseur d'application	2 mm
Densité	1,59 kg/lt
Repos	5-10 minutes
Durée de travail	1,5-2 heures
Temps de croûte	20 minutes
Résistance d'adhésion (au béton)	≥0,75 N/mm ²
Classe de réaction au feu	A1

*** Les tests ont été effectués dans un laboratoire à 23 ° C et d'humidité relative à 50%.

Débit

- › 2,5-3 kg/m²

Emballage

- › Pochette Kraft de 25 kg.

Durée de conservation

- › La durée de conservation est de 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert.

Norme

- › Il est conforme à la norme TS EN 7847..

