

إيزوليون كالار إي إكس طلاء الواجهة الخارجية ذو الأساس المائي

تعريف المنتج < طلاء طبقة اخيرة لديكور الواجهة الخارجية باهت المظهر مقاوم للرطوبة بتركيبه راتنج سيليكون ومستحلب اكريليك.

< الجص التقليدي.

< الخرسانة البروت.

< الخرسانة الخلوية.

مجالات الاستخدام

< في السطوح الخارجية لعناصر البناء مثل الطوب والطابوق وما شابهها.

< مقاوم للرطوبة واشعة الشمس والظروف الجوية ويسمح بالنفاذ ويؤمن تغطية عالية.

< يتمتع بخاصية الانتشار الجيد.

< طلاء عالي الحماية ومقاوم للسطح المشبع بالعفن.

المواصفات والمميزات

< بالوانه المقاومة للاشعة فوق البنفسجية يؤمن حماية فائقة ضد التأثيرات الضارة للاشعة فوق البنفسجية التي تحتويها اشعة الشمس.

< تم صياغته خصيصاً لحماية السطوح من تكربن الخرسانة.

< يجب تنظيف السطوح التي سيتم التطبيق عليها وإزالة جميع الاوساخ والغبار وزيوت وشحوم القوالب والطبقات الرخوة وجعل تلك السطوح متينة وجافة ونظيفة وقادرة على حمل نفسها. يجب إنتظار وقت الإعداد في تطبيقات الخرسانة والخرسانة البروت والسطوح الجبسية الجديدة (28 يوم). ويجب تنظيف حبيبات التشطيب الناعمة من السطوح بالمكشطة او بطرق مشابهة. يجب ترميم الاماكن التي تحتاج الى تعديل وتصليح باستخدام مونة إيزوليون للتصليح. للحصول على سطح مستقيم يجب القيام بتطبيق المعجون على السطح.

تفاصيل التطبيق

تحضير السطح

< بعد مرور 24 ساعة على الأقل لعملية طلاء البطانة يتم تخفيف الطلاء بالماء بمعدل 10-15% وتطبيق طبقتين باستخدام الفرشاة او الفرشاة الاسطوانية ويجب الإنتظار لمدة 6 ساعات على الأقل بين تطبيق كل طبقة وحسب الظروف الجوية.

التطبيق

< اثناء التطبيق يجب إرتداء الملابس الواقية والقفازات والنظارات والاقنعة الواقية المتوافقة مع قواعد سلامة العاملين والسلامة المهنية.

التحذيرات والتوصيات

< يجب عدم إدخال الأطعمة والمشروبات الى اماكن التطبيق. يحفظ ويستخدم في اماكن بعيدة عن متناول يدا الاطفال

< يجب إستخدامه في درجة حرارة بين $5^{\circ}\text{C}+$ إلى $35^{\circ}\text{C}+$.

نوع التوصيل	اكريليك صافي
المظهر	سائل
الكثافة	1,4 - 1,5 كغم/لتر
اللزوجة	KU 140-120
مدة الجفاف	9,5 - 8
	إحتباس الغبار: 1 ساعة. تطبيق الطبقة الثانية: 4 ساعات. الجفاف بالكامل: 24 ساعة

المواصفات الفنية

*** تم إجراء الإختبارات في بيئة المختبر بدرجة حرارة 23 °C ورطوبة نسبية 50%.

◀ يمكن طلاء مساحة 6-10 م² بطبقة واحدة بإستخدام 1 لتر من الطلاء وحسب نوع ودرجة إمتصاص وبنية السطح الذي سيتم التطبيق عليه للحصول على قيمة الإستهلاك الدقيق يجب القيام بعملية تجريبية لنموذج.

الاستهلاك

◀ في دلو بلاستيكي سعة 15 لتر و 7,5 لتر.

التغليف

◀ عمر الإستهلاك 12 شهر في العلبة الاصلية غير المفتوحة المحفوظة في مكان بارد وجاف وبعيدة عن اشعة الشمس والصقيع.

عمر التخزين

◀ مطابق لمقاييس TS EN 1504-2

المعيار

