

بطانة طلاء الواجهة الخارجية إيزوليون بينت أي إس تي

تعريف المنتج

« بطانة طلاء الواجهة الخارجية ، بيضاء اللون جاهز للإستخدام ذات اساس اكريليك كوبوليمر.

مجالات الاستخدام

« في الاماكن الخارجية.
« مع الجص والنثر والمسح بالمشط.
« يمكن تطبيقها مع السطوح مثل الموزاييك والحرسانة والحرسانة البروت والـ او إس بي وما شابهها.

المواصفات والمميزات

« سهولة التحضير والتطبيق.
« تقوم بتكوين سطح ذات التصاق عالي.
« تتميز بفاذية بخار الماء.
« إنتاجية التغطية عالية.
« أداء اللصق عالي.
« تعيق تدرجات اللون.

تفاصيل التطبيق

تحضير السطح

« يجب التأكيد على أن يكون السطح قد إكتمل مقاومته. يجب تنظيف السطوح وجعلها خالية من الغبار والدهون والزيوت والشحوم والطلاء اية مواد تعيق الإلتصاق. يجب ترطيب السطوح بفرشاة رطبة لتلافي تكون ترسبات الاملاح على السطوح قبل البطانة. يجب التأكيد على أن تكون السطوح نظيفة وفي وضع تكون قادرة على حمل نفسها. يجب ترميم الاماكن التي تحتاج الى تعديل وتصليح وملئها وتسويتها بإستخدام مونة إيزوليون للتصليح وذلك قبل التطبيق بمدة 3 - 4 ايام.

التطبيق

« قبل التطبيق يتم إضافة 1 لتر ماء كأقصى حد على بطانة طلاء الواجهة الخارجية إيزوليون بينت أي إس تي الموجودة في دلو سعة 15 لتر والبدء بالخلط بإستخدام خلاط منخفض الدورة او بمساعدة المثقب لمدة 3 - 4 دقائق لحين الحصول على مزيج متجانس خالي من الكريات. يتم تطبيق إيزوليون بينت أي إس تي الجاهزة للإستخدام بإستخدام الفرشاة او الفرشاة الاسطوانية او بإستخدام معدات الرش المناسبة وبطبقة واحدة. يمكن تطبيق طبقة ثانية في حال وجود ضرورة لذلك. تجف السطوح جفافاً تاماً خلال ساعة واحدة تقريباً وحسب الظروف الجوية. بعد الجفاف التام يمكن التحول الى تطبيق التغطية.

« يجب تفادي التطبيق في اماكن التطبيق او البيئة التي تبلغ درجة حرارتها اقل من 5°C وأكثر من 30°C .

التحذيرات والتوصيات

« يجب عدم القيام بالتطبيق تحت اشعة الشمس المباشرة او الامطار او الرياح.
« يجب عدم القيام بالتطبيق على السطوح المعرضة لأشعة الشمس او الصقيع لفترة طويلة او السطوح التي لها « خطورة تعرض للصلقيع خلال 24 ساعة.
« يحفظ في علبته المغلقة في مكان بارد وجيد التهوية.

اللون	أبيض
المظهر	سائل
الكثافة	1,48 كغم/لتر
نسبة مزج الماء	الحد الأعلى. 5% ماء
الجفاف	1 ساعة
حرارة السطح المطبق عليه	30°C+, 5°C+
اللمعان	G3
مقاومة اللصق	≤ 0,50 N/ملم ² (خرسانة)
سماكة الفلم الجاف	E2
حجم الجسيمات	S1

المواصفات الفنية

*** تم إجراء الإختبارات في بيئة المختبر بدرجة حرارة 23 °C ورطوبة نسبية 50%.

◀ 0,15 - 0,25 كغم/م² في الطبقة الواحدة
قد تظهر تغيرات حسب درجة إمتصاص السطح ونعومة السطح واليد العاملة.

الاستهلاك

◀ في دلو بلاستيكي سعة 15 لتر و 7,5 لتر.

التغليف

◀ عمر الإستخدام 12 شهر في العلبة الاصلية غير المفتوحة المحفوظة في مكان بارد وجاف وبعيدة عن اشعة الشمس والصقيع.

عمر التخزين

◀ مطابق لمقاييس 2 - TS EN 1504

المعيار

