

## **İSOLİON PAINT SUPER C** **ТАВАННА БОЯ НА ВОДНА ОСНОВА**

<b>Описание на продукта</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>› Акрилен съполимер, с матов външен вид, много бяла облицовъчна вътрешна таванна боя.</li></ul>
<b>Област на използване</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>› Използва се на вътрешните повърхности,</li><li>› На стените и таваните,</li><li>› На стари боядисани повърхности,</li><li>› Върху измазани, бетонни и варови повърхности.</li></ul>
<b>Свойства и преимущества</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>› Има висока дихателна способност.</li><li>› Матиран и гладък външен вид, без отблясъци под светлината.</li><li>› Много висока способност за покриване.</li><li>› Не набъбва и не се разлива.</li><li>› Спестява време и труд поради високата сила на разпръскване по повърхността по време на нанасянето.</li></ul>
<b>Подробности по прилагането</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>› Повърхностите, на които ще се нанася боя, трябва да бъдат чисти, сухи, здрави, без никакви замърсявания, масло и прах., Старата боя трябва да бъде изстъргана и почистена, а пукнатините на стената да бъдат напълнени с акрилна вътрешна паста.</li></ul>
<b>Подготовка на повърхността</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>› Преди използването на боята разбъркайте я внимателно и не я смесвайте с друга боя.</li><li>› Да не се прилага при замръзване или студ.</li><li>› Докато повърхността на нанасяне ще стане напълно суха, предпазвайте я от дъжд, замръзване, движение на пешеходци и висока влажност.</li></ul>
<b>Предупреждения и Препоръки</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>› Не прилагайте условия, при които температурата на повърхността и околната среда е по-ниска с 0°C и по-висока от 35°C.</li><li>› След нанасянето в продължение на 24 часа защитете от натоварване на повърхностния трафик.</li><li>› За измиване и почистване на повърхността изчакайте 4 седмици, докато се получи пълно втвърдяване.</li></ul>

**Технически  
спецификации**

Съединяващ тип	Акрилна емулсия
Вид	Течност
Плътност	1,55-1,65 кг/л
Вискозитет	120-140 KU
pH	8-9,5
Време на сушене	Сушенето на докосване е 2 часа, пълното изсушаване е 8 часа.

\*\*\* Тестовите са проведени в лаборатория при температура 23°C и относителна влажност 50%.

**Разход**

› При приложение в два слоя 0,200-0,250 кг/м<sup>2</sup>.

**Опаковка**

› 15 л и 7,5 л в пластмасови кофи.

**Трайност**

› В хладна и суха среда, защитена от слънчева светлина и замръзване, в неотворена оригинална опаковка срок на годност 12 месеца.

**Стандарт**

› Съответства на стандарт TS 5808, TS EN 1504-2.

