

طلاء السقوف ذات الاساس المائي إيزوليون بينت سوبر سي

تعريف المنتج < طلاء سقوف الواجهات الداخلية، بيضاء جداً ومغطية، باهت المظهر ذات اساس اكريليك كوبوليمر.

< سطوح الواجهات الداخلية.

< الجدران والسقوف.

< السطوح ذات الطلاء القديم.

< في سطوح الحص والحرسانة والمبيضة بالجبس.

مجالات الاستخدام

< تمتاز بخاصية تنفس عالية.

< ذات مظهر باهت واملس ، ولا تسبب لمعاناً تحت الضوء.

< تمتاز بقابلية تغطية عالية.

< لا تظهر إنتفاخات او تساقط.

المواصفات والمميزات

< تمتاز بترشيد الوقت واليد العاملة بفضل قوة الإنتشار العالية على السطوح اثناء التطبيق.

< يجب ان تكون السطوح التي سيتم التطبيق عليها نظيفة وجافة ومتينة وخالية من جميع الاوساخ والدهون والزيوت والغبار. يجب حفر الطلاء القديم وإزالته وتعبئة التشققات الموجودة على الجدران باستخدام معجون الواجهات الداخلية الاكريليك.

تفاصيل التطبيق

تحضير السطح

< يجب التخفيف بالماء بنسبة 20% للطبقة الاولى و15% للطبقة الثانية وتطبيق طبقتين باستخدام الفرشاة او الفرشاة الاسطوانية.

التطبيق

< يجب خلط الطلاء جيداً قبل التطبيق وعدم خلط الطلاء مع اي طلاء من ماركة أخرى.

< يجب عدم القيام بالتطبيق في الصقيع او الظروف الجوية التي من المحتمل ان يحدث صقيعاً فيها.

< يجب الحفاظ على السطح الذي سيتم التطبيق عليه من الامطار والصقيع ومرور الاشخاص والرطوبة العالية لحين جفاف السطح جفافاً تاماً.

التحذيرات والتوصيات

< يجب تفادي التطبيق في السطوح او البيئة التي تبلغ درجة حرارتها اقل من 0°C وأكثر من 35°C+.

< يجب الحفاظ على السطح من مرور الاشخاص لحين مرور 24 ساعة على التطبيق.

< يجب الإنتظار لمرور 4 اسابيع لغسل وتنظيف السطح لإكمال المعالجة.

نوع التوصيل	مستحلب اكريليك
المظهر	سائل
الكثافة	1,55 - 1,65 كغم/لتر
اللزوجة	KU 120-140
pH	9,5 - 8
مدة الجفاف	جفاف اللمس 2 ساعة ، الجفاف الكامل 8 ساعات.

المواصفات الفنية

*** تم إجراء الإختبارات في بيئة المختبر بدرجة حرارة 23 °C ورطوبة نسبية 50%.

الاستهلاك < 0,200 - 0,250 كغم/م² في تطبيق طبقتين.

التغليف

في دلو بلاستيكي سعة 15 لتر و 7,5 لتر.

عمر التخزين

عمر الإستخدام 12 شهر في العلبة الاصلية غير المفتوحة المحفوظة في مكان بارد وجاف وبعيدة عن اشعة الشمس والصقيع.

المعيار

مطابق لمقاييس TS 5808 , TS EN 1504-2

