

# مونة التصلیح (الناعمة) إيزوليون

» مونة تصلیح ناعمة أحادیة التركیبیة ذات اساس سمنی معدلة بالبوليمر ذات اداء عالی و مطورة لتصلیح الاماکن الدقيقة لسطح الجدران والخرسانة الجاهزة والخرسانة البروت وما شابهها و تؤمن إمكانیة تطبيق واستخدام سهل.

## تعريف المنتج

» في الاماكن الداخلية والخارجية لجميع البيانات.

» في الخرسانات البروت والصب ذات الاساس السمني.

» في الجدران والسقوف وتعمیر الخرسانات غير المنفذة العالية المقاومة.

» في التعمیر التجميلي للبنایات الخرسانية.

» في تعمیر الزوايا والخافتات.

» في بنایات الخرسانة المسلحة وفي الخرسانات الخلوية والخرسانة البروت والخرسانة مسبقة الصنع والطوب البریکین وما شابهها.

## نطاق الإستخدام

» سهلة التحضیر والتطبيق.

» اداء الإلتصاق والمقاومة عالي جداً.

» تمیز بقادیة بخار الماء.

» ذات خاصیة غير قابلة للإشتعال.

» مرنة.

## المواصفات والمیزات

» يجب تنظیف السطوح وجعلها خالية من الغبار والدهون والزيوت والشحوم والطلاء وایة مواد تعیق الإلتصاق. للحصول على سطح املس يجب تنظیف قطع الخرسانة الرخوة والمتضررة من على السطوح وذلك بإستخدام الكماشة القاطعة او معدات التسویة. يوصى اولاً بتطبیق بطانة كوبوليمر في السطوح التي سيتم التطبیق عليها. في حال عدم القيام بتطبیق البطانة يجب ترطيب السطح ولكن يجب ان لا تبقى تراكمات للماء على السطوح. في السطوح التي تم تطبیق البطانة عليها يجب الإنتظار لمدة 5-10 دقائق قبل القيام بتطبیق مونة التصلیح وذلك لتأمين فعالیة الإلتصاق.

## تفاصيل التطبيق

### تحضير السطح

» يتم إضافة 25 كغم من مونة التصلیح (الناعمة) إيزوليون المتواجهة على شكل مسحوق الى 5,5 - 6 لتر من الماء النظيف والإستمرار بالخلط بإستخدام خلاط منخفض الدورة او بمساعدة المثقب لمدة 3-4 دقائق لحين الوصول الى خليط متتجانس خالي من الكريات. يتم الإنتظار لمدة 5 - 10 دقائق لحين نضج هذا الخليط. يتم مرج الخليط الناضج مرة اخرى لمدة 1 - 2 دقيقة وتكون جاهزة للإستخدام. يوصى بالإنتهاء من إستهلاك الخليط الموجود في الإناء خلال 30 دقيقة. يجب عدم إضافة اي مواد اضافية او اي مواد كيميائية على الخليط الجاهز للإستخدام بعد التجهیز. قبل القيام بالتطبیق يجب ترطيب السطوح وإشباعها بالماء. يتم تطبیق مونة التصلیح (الناعمة)

إيزوليون على السطح الذي سيتم التطبیق عليه بشكل متتجانس ومتساوی على جميع اجزاء السطح وبمساعدة المالج المعدني. بعد البدء بالجفاف يجب القيام بإجراء تعديل على السطح بمساعدة المالج البلاستيكي او قطعة اسفنج رطبة. في حال القيام بتطبیق اکثر من طبقة واحدة يجب الإنتظار لمدة 3 ساعات بين تطبیق كل طبقة. قبل البدء بتطبیق الطبقة التالیة يجب التأکید على ترطيب السطح. يجب خلط المونة بين فترات محددة لتفادي التقشر.

## التطبیق

## التحذيرات والتوصيات

- ▶ يجب تلافي التطبيق في درجات الحرارة تحت C.+35 وفوق 50C.
- ▶ يجب عدم القيام بالتطبيق تحت اشعة الشمس المباشرة وأو الرياح.
- ▶ لا تقوموا بإضافة مسحوق أو ماء إلى المونة المنتهية مدة عملها.

اللون	رمادي وابيض	المواصفات الفنية
المظهر	مسحوق ناعم	
الكثافة	1,61 كغم/لتر	
نسبة مزج الماء	( 25 كغم مسحوق ) - 5,5 لتر ماء ( لـ 5,5 كغم مسحوق )	
الإنتظار	10-5 دقيقة.	
مدة العمل	30 دقيقة	
مدة الانتظار بين الطبقات	3 ساعات على الأقل	
حرارة السطح المطبق عليه	C.+30 °C° +5	
سمك التطبيق	بين 5 - 20 ملم	
مقاومة اللصق	N/mm² 1.00	
مقاومة الإرتباط	≤ N 0.5   ملم²	
مقاومة الإنحناء	( الحد الأدنى 4 N/ملم² ( 28 يوم )	
مقاومة الضغط	( الحد الأدنى 15 N/ملم² ( 28 يوم )	
فئة الاستجابة للحرق	A1	

\*\*\* تم إجراء الإختبارات في بيئة المختبر بدرجة حرارة 23 °C ورطوبة نسبية 50%.

◀ الاستهلاك 1,5 - 2 كغم/م² لسمك 1 سم ، تظهر تغيرات حسب عمق ونعومة السطح.

التغليف

◀ أكياس كرافت سعة 25 كغم

عمر التخزين

◀ 12 شهر في العلبة الأصلية غير المفتوحة في الظروف المناسبة.

المعيار

◀ مطابق لمقاييس TS EN 1504-3

